

**基本数据**

板材	1050 x 310 mm
总厚	14 mm
每包数量	4 (2xA & 2xB)
每包面积	1,302 m <sup>2</sup>
每包重量	16,40 kg

**板材组成**

面层	PEFC控制原料	EN 13489	± 3 mm
芯层	PEFC控制原料		HDF Mastercore
背衬	PEFC控制原料	木贴面	2 mm
槽口	长边		Uniclic 卡扣
	宽边		Uniclic 卡扣



**质保**

家用	每包条件	33年
Uniclic 卡扣		终生
商用		根据使用情况

**面层结构**

木材种类		橡木
产地		欧洲
表面处理	抗紫外线漆面	耐刮擦表面涂层
自然差异		5~7层
纹理处理		由于是天然材料, 视觉会和样品有所差异 参考产品样册/网站

**分级**

根据EN 13489

	Selected	Accent	Lively
	表面特性		
边材	允许·色差	允许·色差	允许·色差
结疤	最大20mm	最大50mm	最大80mm
裂纹	不允许	裂纹长度小于1/2板长	无限制
夹皮	不允许	不允许	不允许
环裂	不允许	不允许	不允许
纹理	无限制	无限制	无限制
芯材	允许	允许	允许
色差	轻微的自然色差	明显色差	非常明显的色差
木射线	允许	允许	允许
生物降解	不允许	不允许	不允许
	不可见部分		

如果不影响木地板的强度或耐磨性能, 则允许的所有特征不受尺寸或数量的限制。

安装		常规要求	
悬浮		在快步地垫上	参考安装手册
胶粘		快步聚合物胶水	参考安装手册
地板安装的一般要求	EN 13489	边缘高低差 (mm)	≤ 0,20
		宽度误差 (mm)	≤ 0,20
		长边翘曲度%	≤ 0,1
		短边翘曲度%	≤ 0,2
尺寸稳定性	ISO 24339	短边最大翘曲度%	≤ 0,30
	30~85%RH	短边最小翘曲度%	≥ - 0,20
		短边间隙 (mm)	≤ 0,20
		长边间隙 (mm)	≤ 0,30
地暖	适合	参考额外安装说明	
分级属性			
耐磨性能	SIS 923509	落沙	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
抗污性能	EN 13442		class 3
CE	EN 14342:2013	机构	0766 EPH 德累斯顿
转轮实验	ISO 4918	带地垫测试	DOP: 包装上 25.000
防滑	CEN/TS 15676: 2008	干摆测试	根据表面处理和纹理 USRV 37-57
甲醛释放量	EN 717-1		≤ E1
PCP	CEN/TR 14823:2004		≤ 5 ppm
热阻值	EN12664:2001		0,105 m².K/W
防火性	EN 13501-1		Cfl-s1
环保认证			
AFFSET	A+	法国	
PEFC	PEFC/07-32-37		
EPD	根据使用情况		
M1		芬蘭語	
Nordic Swan Ecolabel	3029 0001		

